



ART CLAY SILVER 950 25 GR

Nuova versione Art Clay Silver 950: rispetto alla versione standard ha una concentrazione di argento pari al 95% + 5% di rame.

Caratteristiche chiave:

- 60% più resistente della versione classica
- può essere marcato come Argento 925
- ottima consistenza e modellabilità della pasta prima della cottura
- cottura semplice nel forno, non è necessario il carbone

Cottura:

Questa versione di Metal Clay non richiede il carbone per la cottura. Deve essere cotto in 2 step, della durata complessiva di circa 2 ore.

1. Posizionare il pezzo su un piano di cottura dentro il forno a temperatura ambiente
2. Impostare la temperatura a 500°C e mantenere per 30 minuti (questo primo step fa bruciare il legante)
3. Raggiungere gli 850°C e mantenere per 60 minuti (questo step finale sinterizza le particelle metalliche).

Il forno può andare in temperatura alla massima velocità e non è necessario il raffreddamento tra i due step di cottura. Non muovete il pezzo dopo il primo step perchè è molto fragile e rischia la rottura.

Resistenza:

Questa versione è il 60% più resistente della versione Art Clay Standard: questo è dovuta alla percentuale di rame al suo interno.

Questa resistenza rende questo prodotto ideale per realizzare progetti che vengono indossati, come gioielli, anelli o pendenti.

Ritiro:

Il ritiro della versione 950 si attesta intorno al 10-13%, quindi è maggiore rispetto alla versione standard (8-10%). Tenetene conto quando realizzate degli anelli.

SKU 36439