



STUCCO ROMANO PER MOSAICO 20 GR

Stucco romano per micromosaico a base di olio di lino.

- Questo stucco è invecchiato 12 mesi ed è pronto per essere macinato, miscelato con olio di lino ed essere utilizzato con i nostri filati (cod #F006619 e #F006618)
- Per la macinatura si consiglia di romperlo in pezzi più piccoli con il martello o dei tronchesi e successivamente macinarlo con il mortaio per ottenere una polvere molto fine.
- Miscelare la polvere con l'olio di lino per ottenere la consistenza desiderata.
- La lenta asciugatura di questo mastice vi permetterà di lavorare con calma al vostro micromosaico per diversi giorni.
- Si consiglia di attendere almeno 3 settimane una volta ultimato il pezzo prima di maneggiarlo o svolgere ulteriori lavorazioni.
- 20 grammi di stucco permettono di realizzare tra i 15 e i 20 micromosaici di circa 2,5 / 3 cm di diametro.

SPECIFICHE

SKU	Confezione
55869	20 GR

COLORI