



ORO LÍQUIDO BRILLANTE 12%

Oro y lustres son líquidos, con una laca y un color marrón oscuro: contienen metales disueltos como componente esencial.

PREPARACIÓN - APLICACIÓN - COCCIÓN

Los productos deben estar diluido con diluyente #28271 en porcentajes que varían de 5% a 15%.

Se aplican principalmente con pincel sobre porcelana, vidrio y objetos cerámicos. Aplicación al aerógrafo solo para uso profesional.

La aplicación se lleva a cabo siempre sobre objetos esmaltados y ya quemados, bien limpios y sin rastros de humedad.

Temperaturas de cocción:

Vidrio: 500 ° - 600 ° C (cono Orton SSB 022-021)

Cerámica: 690 ° - 700 ° C (cono Orton SSB 018)

Porcelana: 750 ° - 815 ° C (cono Orton SSB 017-015)

NB: Antes de cocinar, los objetos deben dejarse secar durante unas horas en habitaciones cálidas y sin polvo.

Color / Tamaño

2 GR

5 GR

25 GR

Oro Brillante 12

28225

28223

28224