



COLOROBIA SLA – BLEIFREIE GLÄNZENDE PULVER GLASUR

Bleifreie Glasuren haben die Eigenschaft, alle Arten von Untergründen zu bedecken, sei es weiß oder rot. Sie können untereinander oder mit weißen Glasuren gemischt werden, um Zwischentöne zu erzielen. Glasuren für den professionellen Gebrauch.

VORBEREITUNG - ANWENDUNG - BRENNEN

Mit Wasser mischen, sieben und mit einem Schwamm oder durch Eintauchen auftragen.

Spritzpistolenanwendung nur für den professionellen Gebrauch. Brenntemperatur: 930°-960°C (Orton-Kegel 09-08) Mischungsverhältnis: 1kg Pulver - 800/900 g

Wasser. Unterschied zwischen Weiß SLA 200 und SLA 3:

- SLA 200 ist eine Glasur mit einem Ausdehnungskoeffizienten von 62 und einem Temperaturbereich von 940-980°
- SLA 3 ist eine Universalglasur mit einem Ausdehnungskoeffizienten von 64 und einem Temperaturbereich von 930-970°

Farbe / Größe	1 KG	5 KG	25 KG	200 GR
Weisse	2682526826268272682826829	2683926840268412684226843	59217	
Creme	27141	27142		51660
Gelb	2714327145	2714427146		5165951661
Orange	27147	27148		51671
Braun	2714927189	2715027190		5166851669
Rosa	27153	27154		51651
Violett	2715527157	2715627158		5166251672
Rot	27151	27152		51674
Rot Braun	27187	27188		51673
Helles Himmelblau	27159	27160		51653
Himmlisch	2716127163	2716227164		5165551663
Blau	271672717127169	271682717227170		516575166751656
Türkis	27165	27166		51658
Hellgrün	27175	27176		51652
Grün	271772717927181	271782718027182		516505166451665
Blau Grün	27173	27174		51666
Tobacco	27183	27184		51649
Rost	27185	27186		51675

Farbe / Größe	1 KG	5 KG	25 KG	200 GR
Grau	27193	27194		51654
Schwarz	27191	27192		51670